



Marca	Cedasa	Processo de fabricação	Placa prensada a seco (monoqueima)
Grupo de absorção	BIb	Tamanho nominal	58x58
Tipologia	Acetinado	Espessura	7,2 mm
Varição tonal	V4 - Grande variação	Área de cobertura	2,32 m ²
Junta de espaçamento	5 mm	Peças por caixa	7
Acabamento da borda	Bold	Superfície	GL (Esmaltada)

LOCAL DE USO

Características		Especificação
LD	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos. Também pode ser utilizado em LA, LB e LC.	Conforme Critérios do Fabricante

DIMENSÕES E QUALIDADE SUPERFICIAL (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	Método de ensaio	Especificação	Resultado
Desvio de r em relação a W	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	± 0,6% / ± 2,0mm	± 0,6% / ± 2,0mm
Desvio de espessura	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	± 5% / ± 0,5mm	6,8 mm - 7,6 mm
Ortogonalidade	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	± 0,5% / ± 2,0mm	± 0,5% / ± 2,0mm
Retitude lateral	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	± 0,5% / ± 1,5mm	± 0,5% / ± 1,5mm
Características planares	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	± 0,5% / ± 2,0mm	± 0,5% / ± 2,0mm
Aspecto superficial	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	≥ 95%	≥ 95%

PROPRIEDADES FÍSICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	Método de ensaio	Especificação	Resultado
Absorção de água	ABNT NBR ISO 10545-3 2020	Entre 6 e 10%	Entre 6 e 10%
Carga de Ruptura	ABNT NBR ISO 10545-4 2020	e < 7,5mm	≥ 500 N
Resistência ao impacto	ABNT NBR ISO 10545-5 2020	>= 0,55	>= 0,55 ¹
Expansão térmica linear	ABNT NBR ISO 10545-08 2020	Por acordo	Não especificado ²
Expansão por umidade	ABNT NBR ISO 10545-10 2020	< 0,60 mm/m	< 0,60 mm/m ³
Resistência ao gretamento	ABNT NBR ISO 10545-11 2020	Não gretar	Não gretar
Resistência ao congelamento	ABNT NBR ISO 10545-12 2020	Por declaração	Não resiste ³
Pequenas diferenças de cor	ABNT NBR ISO 10545-16 2020	Por acordo	Conforme Variação Tonal ⁴
Coeficiente de atrito dinâmico	ABNT NBR ISO 16919-2020	Por declaração	< 0,4 ⁵

PROPRIEDADES QUÍMICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	Método de ensaio	Especificação	Resultado
Resistência ao Química	ABNT NBR ISO 10545-13 2020	Mínimo B	B / LB
Resistência ao Mancharmento	ABNT NBR ISO 10545-14 2020	Mínimo 3	4
Presença Cádmio e chumbo	ABNT NBR ISO 10545-15 2020	Por declaração	Não indicado para bancadas

- 1- Requisito normal para instalações com funções leves (residências)
- 2- Produto não destinado para instalação em locais de elevada variação térmica.
- 3- nossos produtos não podem ser assentados em saunas, fachadas, câmaras frigoríficas, churrasqueiras e em ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento.
- 4- Produto NÃO especificado como MONOCOLOR. Como resultado da queima, ligeiras variações de cor em relação ao padrão são inevitáveis
- 5- Nossos produtos não são antiderrapantes. Jamais instale placas cerâmicas em declives, aclives, calçadas externas (passeio público) e em entorno de piscinas

ATENÇÃO: Produtos cerâmicos podem riscar em contato com areia, pedras ou metais mais duros, especialmente os de acabamento brilhante. Por esse motivo, não há garantia contra riscos. Recomenda-se proteger o piso durante a obra, evitar o arraste de objetos pesados, utilizar feltros nos móveis e instalar capachos nas entradas para reduzir o risco de danos à superfície.

Jonatas Tavares Martini

Supervisor de Qualidade

Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.

Estrada Municipal Santa Gertrudes – Iracemápolis Km 1,34 – CEP 13514-002

Santa

Gertrudes/SP Fones: 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737

Condições de Garantia



CD SGQ CEX - 006 Emissão: sexta, 18 de setembro de 2026

Válido por 90 dias após emissão