



Marca	Lorenzza	Processo de fabricação	Placa prensada a seco (monoqueima)
Grupo de absorção	BIlb	Tamanho nominal	58x58
Tipologia	Maior Resistência ao Escorregamento	Espessura	7,2 mm
Variação tonal	V3 - Variação Moderada	Área de cobertura	2,32 m2
Junta de espaçamento	5 mm	Peças por caixa	7
Acabamento da borda	Bold	Superfície	GL (Esmaltada)

LOCAL DE USO

Características		Especificação
LE	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA, LB, LC e LD.	Conforme Critérios do Fabricante

DIMENSÕES E QUALIDADE SUPERFICIAL (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	Método de ensaio	Especificação	Resultado
Desvio de r em relação a W	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,6\% / \pm 2,0\text{mm}$	$\pm 0,6\% / \pm 2,0\text{mm}$
Desvio de espessura	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 5\% / \pm 0,5\text{mm}$	6,8 mm - 7,6 mm
Ortogonalidade	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,5\% / \pm 2,0\text{mm}$	$\pm 0,5\% / \pm 2,0\text{mm}$
Retitude lateral	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,5\% / \pm 1,5\text{mm}$	$\pm 0,5\% / \pm 1,5\text{mm}$
Características planares	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,5\% / \pm 2,0\text{mm}$	$\pm 0,5\% / \pm 2,0\text{mm}$
Aspecto superficial	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

PROPRIEDADES FÍSICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	Método de ensaio	Especificação	Resultado
Absorção de água	ABNT NBR ISO 10545-3 2020	Entre 6 e 10%	Entre 6 e 10%
Carga de Ruptura	ABNT NBR ISO 10545-4 2020	$e < 7,5\text{mm}$	$\geq 500\text{ N}$
Resistência ao impacto	ABNT NBR ISO 10545-5 2020	$\geq 0,55$	$\geq 0,55^1$
Expansão térmica linear	ABNT NBR ISO 10545-08 2020	Por acordo	Não especificado ²
Expansão por umidade	ABNT NBR ISO 10545-10 2020	$< 0,60\text{ mm/m}$	$< 0,60\text{ mm/m}^3$
Resistência ao gretamento	ABNT NBR ISO 10545-11 2020	Não gretar	Não gretar
Resistência ao congelamento	ABNT NBR ISO 10545-12 2020	Por declaração	Não resiste ³
Pequenas diferenças de cor	ABNT NBR ISO 10545-16 2020	Por acordo	Conforme Variação Tonal ⁴
Coefficiente de atrito dinâmico	ABNT NBR ISO 16919-2020	Por declaração	$\geq 0,4^5$

PROPRIEDADES QUÍMICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	Método de ensaio	Especificação	Resultado
Resistência ao Química	ABNT NBR ISO 10545-13 2020	Mínimo B	B / LB
Resistência ao Mancharmento	ABNT NBR ISO 10545-14 2020	Mínimo 3	4
Presença Cádmio e chumbo	ABNT NBR ISO 10545-15 2020	Por declaração	Não indicado para bancadas

- 1- Requisito normal para instalações com funções leves (residências)
- 2- Produto não destinado para instalação em locais de elevada variação térmica.
- 3- nossos produtos não podem ser assentados em saunas, fachadas, câmaras frigoríficas, churrasqueiras e em ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento.
- 4- Produto NÃO especificado como MONOCOLOR. Como resultado da queima, ligeiras variações de cor em relação ao padrão são inevitáveis
- 5- Nossos produtos não são antiderrapantes. Jamais instale placas cerâmicas em declives, aclives, calçadas externas (passeio público) e em entorno de piscinas

ATENÇÃO: Produtos cerâmicos podem riscar em contato com areia, pedras ou metais mais duros, especialmente os de acabamento brilhante. Por esse motivo, não há garantia contra riscos. Recomenda-se proteger o piso durante a obra, evitar o arraste de objetos pesados, utilizar feltros nos móveis e instalar capachos nas entradas para reduzir o risco de danos à superfície.

Jonatas Tavares Martini

Supervisor de Qualidade

Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.

Estrada Municipal Santa Gertrudes – Iracemápolis Km 1,34 – CEP 13514-002

Santa

Gertrudes/SP Fones: 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737

Condições de Garantia



CD SGQ CEX - 006 Emissão: sexta, 18 de setembro de 2026

Válido por 90 dias após emissão