



|                      |                         |                        |                                    |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Marca                | Lorenzza                | Processo de fabricação | Placa prensada a seco (monoqueima) |
| Grupo de absorção    | BIIb                    | Tamanho nominal        | 75,5 x 75,5 (RT)                   |
| Tipologia            | Acetinado               | Espessura              | 7,8 mm                             |
| Variação tonal       | V1 - Aparência Uniforme | Área de cobertura      | 2,28 m <sup>2</sup>                |
| Junta de espaçamento | 2 mm                    | Peças por caixa        | 4                                  |
| Acabamento da borda  | Retificado              | Superfície             | GL (Esmaltada)                     |

#### LOCAL DE USO

| Características |                                                                                                                       | Especificação                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LD</b>       | Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.<br>Também pode ser utilizado em LA, LB e LC. | Conforme Critérios do Fabricante |

#### DIMENSÕES E QUALIDADE SUPERFICIAL (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

| Características            | Método de ensaio          | Especificação    | Resultado        |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Desvio de r em relação a W | ABNT NBR ISO 10545-2 2020 | ± 0,3% / ± 1,0mm | ± 0,3% / ± 1,0mm |
| Desvio de espessura        | ABNT NBR ISO 10545-2 2020 | ± 5% / ± 0,5mm   | 7,4 mm - 8,2 mm  |
| Ortogonalidade             | ABNT NBR ISO 10545-2 2020 | ± 0,3% / ± 1,5mm | ± 0,3% / ± 1,5mm |
| Retitude lateral           | ABNT NBR ISO 10545-2 2020 | ± 0,3% / ± 0,8mm | ± 0,3% / ± 0,8mm |
| Características planares   | ABNT NBR ISO 10545-2 2020 | ± 0,4% / ± 1,8mm | ± 0,4% / ± 1,8mm |
| Aspecto superficial        | ABNT NBR ISO 10545-2 2020 | ≥ 95%            | ≥ 95%            |

#### PROPRIEDADES FÍSICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

| Características                | Método de ensaio           | Especificação  | Resultado                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Absorção de água               | ABNT NBR ISO 10545-3 2020  | Entre 6 e 10%  | Entre 6 e 10%                        |
| Carga de Ruptura               | ABNT NBR ISO 10545-4 2020  | e ≥ 7,5mm      | ≥ 800 N                              |
| Resistência ao impacto         | ABNT NBR ISO 10545-5 2020  | ≥ 0,55         | ≥ 0,55 <sup>1</sup>                  |
| Expansão térmica linear        | ABNT NBR ISO 10545-08 2020 | Por acordo     | Não especificado <sup>2</sup>        |
| Expansão por umidade           | ABNT NBR ISO 10545-10 2020 | < 0,60 mm/m    | < 0,60 mm/m <sup>3</sup>             |
| Resistência ao gretamento      | ABNT NBR ISO 10545-11 2020 | Não gretar     | Não gretar                           |
| Resistência ao congelamento    | ABNT NBR ISO 10545-12 2020 | Por declaração | Não resiste <sup>3</sup>             |
| Pequenas diferenças de cor     | ABNT NBR ISO 10545-16 2020 | Por acordo     | Conforme Variação Tonal <sup>4</sup> |
| Coeficiente de atrito dinâmico | ABNT NBR ISO 16919-2020    | Por declaração | < 0,4 <sup>5</sup>                   |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

| Características             | Método de ensaio           | Especificação  | Resultado                  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Resistência ao Química      | ABNT NBR ISO 10545-13 2020 | Mínimo B       | B / LB                     |
| Resistência ao Mancharmento | ABNT NBR ISO 10545-14 2020 | Mínimo 3       | 4                          |
| Presença Cádmio e chumbo    | ABNT NBR ISO 10545-15 2020 | Por declaração | Não indicado para bancadas |

- 1- Requisito normal para instalações com funções leves (residências)
- 2- Produto não destinado para instalação em locais de elevada variação térmica.
- 3- nossos produtos não podem ser assentados em saunas, fachadas, câmaras frigoríficas, churrasqueiras e em ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento.
- 4- Produto NÃO especificado como MONOCOLOR. Como resultado da queima, ligeiras variações de cor em relação ao padrão são inevitáveis
- 5- Nossos produtos não são antiderrapantes. Jamais instale placas cerâmicas em declives, aclives, calçadas externas (passeio público) e em entorno de piscinas

**ATENÇÃO:** Produtos cerâmicos podem riscar em contato com areia, pedras ou metais mais duros, especialmente os de acabamento brilhante. Por esse motivo, não há garantia contra riscos. Recomenda-se proteger o piso durante a obra, evitar o arraste de objetos pesados, utilizar feltros nos móveis e instalar capachos nas entradas para reduzir o risco de danos à superfície.

**Jonatas Tavares Martini**

**Supervisor de Qualidade**

Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.

Estrada Municipal Santa Gertrudes – Iracemápolis Km 1,34 – CEP 13514-002

Santa

Gertrudes/SP Fones: 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737

**Condições de Garantia**



**CD SGQ CEX - 006 Emissão: sexta, 18 de setembro de 2026**

**Válido por 90 dias após emissão**