

Marca	Cedasa	proceso de fabricación	Losa prensada en seco (cocción única)
Grupo de absorción	BIlb	Tamaño nominal	31,5 x 56,9 (RT)
Tipología	Brillante	Espesor	6,8 mm
variación tonal	V1 - Aspecto uniforme	Área de cobertura	2,33 m2
Junta de separación	2 mm	Piezas por caja	13
Acabado de bordes	Rectificado	Superficie	GL (esmaltado)

LUGAR DE USO

Características		Especificación
ALLÁ	Este producto es solo para uso en paredes interiores. No se puede utilizar en suelos interiores/exteriores ni en paredes exteriores.	Según los criterios del fabricante

DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE Y CALIDAD (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	método de prueba	Especificación	Resultado
Desviación de r con respecto a W	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,3\% / \pm 1,0 \text{ mm}$	$\pm 0,3\% / \pm 1,0 \text{ mm}$
Desviación de espesor	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 5\% / \pm 0,5 \text{ mm}$	6,4 mm - 7,2 mm
Ortogonalidad	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,3\% / \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,3\% / \pm 1,5 \text{ mm}$
Rectitud lateral	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,3\% / \pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,3\% / \pm 0,8 \text{ mm}$
Características planares	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\pm 0,4\% / \pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,4\% / \pm 1,8 \text{ mm}$
Apariencia superficial	ABNT NBR ISO 10545-2 2020	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

PROPIEDADES FÍSICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	método de prueba	Especificación	Resultado
Absorción de agua	ABNT NBR ISO 10545-3 2020	Entre el 6 y el 10%	Entre el 6 y el 10%
Carga de rotura	ABNT NBR ISO 10545-4 2020	$y < 7,5 \text{ mm}$	$\geq 500 \text{ N}$
Resistencia al impacto	ABNT NBR ISO 10545-5 2020	$\geq 0,55$	$\geq 0,55$ ¹
Dilatación térmica lineal	ABNT NBR ISO 10545-08 2020	Por acuerdo	No especificado ²
Expansión de la humedad	ABNT NBR ISO 10545-10 2020	$< 0,60 \text{ mm/m}$	$< 0,60 \text{ mm/m}$ ³
Resistencia al griet	ABNT NBR ISO 10545-11 2020	No romper	No romper
Resistencia a la congelación	ABNT NBR ISO 10545-12 2020	Mediante una declaración	No puedo resistirme ³
Ligeras diferencias de color	ABNT NBR ISO 10545-16 2020	Por acuerdo	Según la variación tonal ⁴
coeficiente de fricción dinámico	ABNT NBR ISO 16919-2020	Mediante una declaración	ND ⁵

PROPIEDADES QUÍMICAS (ABNT NBR ISO 13006 2020 - Anexo K)

Características	método de prueba	Especificación	Resultado
Resistencia química	ABNT NBR ISO 10545-13 2020	Mínimo B	B / LB
Resistencia a las manchas	ABNT NBR ISO 10545-14 2020	Mínimo 3	4
Presencia de cadmio y plomo	ABNT NBR ISO 10545-15 2020	Mediante una declaración	No hay apartamentos para encimeras.

1. Requisito estándar para instalaciones de uso ligero (residencial).
2. Producto no diseñado para instalación en áreas con grandes variaciones de temperatura.
3. Nuestros productos no se pueden instalar en saunas, fachadas, cámaras frigoríficas, áreas de barbacoa ni en exteriores expuestos a nieve, hielo o temperaturas bajo cero.
4. El producto NO está especificado como MONOCOLOR. Debido al proceso de cocción, son inevitables ligeras variaciones de color con respecto al estándar.
5. Nuestros productos no son antideslizantes. Nunca instale balcones de cerámica en pechinas, pendientes, vallas exteriores (espacios públicos) alrededor de piscinas.

ADVERTENCIA: Los productos de cerámica pueden entrar en contacto con arena, piedras o metales duros, especialmente aquellos con acabado brillante. Por esta razón, no se ofrece garantía contra rayones. Se recomienda proteger el suelo durante la construcción, evitar arrastrar objetos pesados, usar almohadillas de fieltro en los muebles e instalar almohadillas de vellón en las entradas para reducir el riesgo de daños en la superficie.

Jonatas Tavares Martini
supervisor de calidad

Cedasa Industria y Comercio de Pisos Ltda.
Estrada Municipal Santa Gertrudes – Itacemápolis Km 1,34 – CEP 13514-
002 Santa
Gertrudes/SP Teléfonos: +55 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737

Condiciones de garantía



CD SGQ CEX - 006 Fecha de emisión: próxima, 18 de septiembre de 2026

Válido por 90 días a partir de su emisión.